

Product Construction Sheet

FLEXmark® OM 100 C L-44 58PW-8



This is a clear polyester film coated with an over-laminating pressure sensitive acrylic adhesive and backed with a one side poly coated semi bleached kraft release liner.

This product is UL recognized for indoor/outdoor use with occasional exposure to lubricating oil and water.
For further information, please reference FLEXcon's UL file No MH10170 (N).

FLEXmark® OM 100 C L-44 58PW-8	CLEAR	PET-BC00-3736S/22
---------------------------------------	--------------	-------------------

FLEXmark is a registered trademark of FLEXcon.

Typical Physical Properties*		Typical Value		Unit	Test Method
FILM – PET	Thickness	25	± 10%	Micron	ASTM D 3652
	ADHESIVE	Thickness	22	± 3	Micron
	Adhesion from:				
		Stainless Steel	11	N / 25mm	FTM 1 (72 hour dwell)
		Glass	11		
		Acrylic	14		
	Shear	50		Hours	FTM 8 (1 hour dwell on stainless steel with a 2kg weight)
	Probe Tack	280		gram/sq cm	ASTM D 2979
LINER	Thickness	104	± 10%	Micron	ASTM D 3652
COMPLETE CONSTRUCTION	Service Temp	-40 to 125		°C	
	Application Temp	10		°C	

Storage Recommendations

Material is stable for two years stored at max 21 °C and 50% relative humidity. Damp conditions, excessive heat and/or freezing conditions should be avoided.

Additional Information

Expected exterior life dependant on substrate but label material is outdoor resistant for at least 2 years.
Material meets REACH and RoHS requirements, IMDS data available upon request.

***All technical data presented should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.**

Product Performance and Suitability

All of the descriptive information, the typical data, and recommendations for the use of FLEXcon products shall be used only as a guide and do not reflect the specification range for any particular property of the product. Furnishing such information is merely an attempt to assist you after you have indicated your contemplated use and shall in no event constitute a warranty of any kind by FLEXcon. All purchasers of FLEXcon products shall be responsible for independently determining the suitability of the material for the purpose for which it is purchased. No distributor, salesman or representative of FLEXcon is authorized to give any warranty, guaranty or make any representation in addition to or contrary to the above.

Produkt Konstruktionsblatt FLEXmark® OM 100 C L-44 58PW-8



Dies ist eine transparente Polyester Kaschierfolie mit permanentem Acrylatkleber. Polybeschichtetes, gebleichtes weisses Kraftpapier, einseitig silikonisiert auf der Polybeschichtung.

Diese Produkt Konstruktion hat eine UL-Zulassung (unsere Nummer MH10170)

FLEXmark® OM 100 C L-44 58PW-8	TRANSPARENT	PET-BC00-3736S/22
---------------------------------------	--------------------	-------------------

FLEXmark ist eine eingetragene Marke von FLEXcon

Physikalische Eigenschaften*		Richtwert		Einheit	Testmethode
BASISFOLIE PET	Stärke	25	± 10%	Micron	ASTM D 3652
	KLEBSTOFF	Stärke	22 ± 3	Micron	ASTM D 3652
	Schälwerte:				
	Rostfreier Stahl	11		N / 25mm	FTM 1 (Modifiziert auf 72 h Kontaktzeit)
	Glas	11			
	Acryl	14			
	Scherfestigkeit	50		Std.	FTM 8 (Verweilzeit 1 Std. auf Edelstahl mit einer Belastung von 2Kg)
	Anfangshaftung	280		gram/sq cm	ASTM D 2979
TRÄGER	Stärke	104	± 10%	Micron	ASTM D 3652
GESAMT-KONSTRUKTION	Temp. Bereich	-40 to 125		°C	
	Verklebungstemperatur	10 °		°C	

Lagerung

2 Jahre haltbar bei Lagerung bei maximal 21°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Lagerung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden.

Zusätzliche Informationen

Die erwartete Lebensdauer bei Außenanwendungen ist von den Verklebungsoberflächen abhängig, Etiketten-material ist jedoch mindestens zwei Jahre witterungsbeständig.

Die Folie entspricht den REACH und RoHS-Anforderungen, IMDS-Daten verfügbar auf Anfrage.

*Die genannten technischen Daten sind nur als repräsentative oder typische Werte anzusehen und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Produktleistung und -eignung

Sämtliche beschreibenden Informationen, typischen Daten und Empfehlungen zum Einsatz von FLEXcon-Produkten dienen ausschließlich zur Orientierung. Die Angaben entsprechen nicht dem Spezifikationsbereich für eine bestimmte Produkteigenschaft. Diese Informationen sollen Ihnen lediglich eine Hilfe sein, nachdem Sie die beabsichtigte Nutzung angegeben haben. In keinem Fall ist damit eine Garantie seitens FLEXcon in irgendeiner Form verbunden. Käufer von FLEXcon-Produkten müssen in jedem Fall selbst prüfen, ob ein Material für den beabsichtigten Zweck geeignet ist. Vertriebspartner, Verkäufer oder Vertreter von FLEXcon sind nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen abzugeben, die über das Vorstehende hinausgehen oder davon abweichen.

Fiche Technique FLEXmark® OM 100 C L-44 58PW-8



Film de pelliculage polyester transparent avec un adhésif acrylique transparent et un protecteur kraft semi-blanchi avec une face polyester.

Ce produit est reconnu UL pour usage intérieur/extérieur avec exposition occasionnelle à l'huile de lubrification ou à l'eau. Ceci est un document UL reconnu n° MH 10170 (N).

FLEXmark® OM 100 C L-44 58PW-8	TRANSPARENT	PET-BC00-3736S/22
---------------------------------------	--------------------	-------------------

FLEXmark est une marque déposée FLEXcon

Propriétés Physiques Type*

		Valeur Type	Unité	Méthode de Test
FILM – PET	Epaisseur	25 ± 10%	Micron	ASTM D 3652
	ADHESIF			
	Epaisseur	22 ± 3	Micron	ASTM D 3652
	Adhésion sur :			
	Acier	11	N / 25mm	FTM 1 (72 heures)
	Verre	11		
	Acrylique	14		
	Cisaillement	50	Heures	FTM 8 (1 heure sur de l'acier avec un poids de 2kg)
	Tack	280	gram/ cm ²	ASTM D 2979
PROTECTEUR	Epaisseur	104 ± 10%	Micron	ASTM D 3652
CONSTRUCTION COMPLETE	Température d'utilisation	-40 to 125	°C	
	Temp. d'application	10°	°C	

Recommandation de stockage

Le matériel est stable pour 2 ans dans des conditions de stockage à 21°C maximum et 50% d'humidité relative. Atmosphère humide, conditions de froid ou de chaud excessif à bannir.

Renseignements complémentaires :

Ce produit à une durée de vie en extérieur de 2 ans, dépendant du substrat sur lequel a été posée l'étiquette. Ce produit répond aux exigences de la norme REACH et RoHS. Une fiche IMDS est disponible à la demande.

* Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet de tests complémentaire pour toute validation de cahier des charges.

Performance et propriétés du produit - Toutes les informations décrites, les valeurs types, et les recommandations pour l'utilisation des produits FLEXcon ne seront utilisées qu'à titre indicatif, elles ne reflètent pas les spécifications des propriétés particulières du produit. Ces informations ne vous sont communiquées que dans le but de vous aider dans vos recherches d'utilisation, elles ne constitueront en aucun cas une garantie de la part de FLEXcon. Tout acheteur de produits FLEXcon est responsable de l'adéquation du produit dans son application. Aucun distributeur, vendeur ou représentant de FLEXcon n'est autorisé à donner une quelconque garantie ou une information supplémentaire ou contradictoire à celles décrites ci-dessus.