

Product Construction Sheet

PharmCal® PM 150 C TC-249 V-95 (0.6-0.7) 142 POLY C-9

This is a top-coated clear polyester film coated with a pharmaceutical permanent pressure sensitive acrylic adhesive and backed with a super clear polyester release liner.

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| PharmCal® PM 150 C TC-249 V-95 (0.6-0.7) 142 POLY C-9 | CLEAR | PET-CC16-7389S/17 |
|--|--------------|-------------------|

PharmCal is a registered trademark of Flexcon.

| Typical Physical Properties* | Typical Value | Unit | Test Method |
|------------------------------|------------------|------------|---|
| FILM – PET | Thickness | 36 ± 10% | Micron ASTM D 3652 |
| ADHESIVE | Thickness | 17 ± 3 | Micron ASTM D 3652 |
| | Adhesion from: | | N / 25mm FTM 1 (72 hour dwell) |
| | Stainless Steel | 10 | |
| | Glass | 11 | |
| | Acrylic | 11 | |
| | Shear | 100 + | Hours FTM 8 (1 hour dwell on stainless steel with a 2kg weight) |
| | Probe Tack | 280 | gram/sq cm ASTM D 2979 |
| LINER | Thickness | 36 ± 10% | Micron ASTM D 3652 |
| COMPLETE CONSTRUCTION | Service Temp | -40 to 150 | °C |
| | Application Temp | 2 | °C |

Converting Recommendations

Suitable for conventional printing.

Storage Recommendations

Material is stable for two years stored at max 21 °C and 50% relative humidity. Damp conditions, excessive heat and/or freezing conditions should be avoided.

Additional Information

Expected exterior life dependant on substrate but label material is outdoor resistant for at least 2 years.
 Material meets REACH and RoHS requirements, IMDS data available upon request.

*** All technical data presented should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.**

Product Performance and Suitability

All of the descriptive information, the typical data, and recommendations for the use of Flexcon products shall be used only as a guide and do not reflect the specification range for any particular property of the product. Furnishing such information is merely an attempt to assist you after you have indicated your contemplated use and shall in no event constitute a warranty of any kind by Flexcon. All purchasers of Flexcon products shall be responsible for independently determining the suitability of the material for the purpose for which it is purchased. No distributor, salesman or representative of Flexcon is authorized to give any warranty, guaranty or make any representation in addition to or contrary to the above.

Produkt Konstruktionsblatt

PharmCal® PM 150 C TC-249 V-95 (0.6-0.7) 142 POLY C-9

Polyesterfolie mit Druckvorbehandlung für konventionelle Bedruckung, permanentem pharmazeutischen Acrylatkleber und Polyesterträger.

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| PharmCal® PM 150 C TC-249 V-95 (0.6-0.7) 142 POLY C-9 | TRANSPARENT | PET-CC16-7389S/17 |
|--|--------------------|-------------------|

PharmCal ist eine eingetragene Marke von Flexcon

| Physikalische Eigenschaften* | Richtwert | | Einheit | Testmethode | |
|------------------------------|-----------------------|------------|---------|-------------|--|
| BASISFOLIE PET | Stärke | 36 | ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| KLEBSTOFF | Stärke | 17 | ± 3 | Micron | ASTM D 3652 |
| | Schälwerte: | | | | |
| | Rostfreier Stahl | 10 | | N / 25mm | FTM 1 (Modifiziert auf 72 h Kontaktzeit) |
| | Glas | 11 | | | |
| Acryl | 11 | | | | |
| | Scherfestigkeit | 100 + | | Std. | FTM 8 (Verweilzeit 1 Std. auf Edelstahl mit einer Belastung von 2Kg) |
| | Anfangshaftung | 280 | | gram/sq cm | ASTM D 2979 |
| TRÄGER | Stärke | 36 | ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| GESAMT-KONSTRUKTION | Temp. Bereich | -40 to 150 | | °C | |
| | Verklebungstemperatur | 2 | | °C | |

Bedruckbarkeit

Geeignet für konventionelle Bedruckungsarten (Lösungsmittel, Wasser + UV Farben).

Lagerung

2 Jahre haltbar bei Lagerung bei maximal 21 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Lagerung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden.

Zusätzliche Informationen

Die erwartete Lebensdauer bei Außenanwendungen ist von den Verklebungsoberflächen abhängig, Etiketten-material ist jedoch mindestens zwei Jahre witterungsbeständig.

Die Folie entspricht den REACH und RoHS-Anforderungen, IMDS-Daten verfügbar auf Anfrage.

* Die genannten technischen Daten sind nur als repräsentative oder typische Werte anzusehen und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Produktleistung und -eignung

Sämtliche beschreibenden Informationen, typischen Daten und Empfehlungen zum Einsatz von Flexcon-Produktendienen ausschließlich zur Orientierung. Die Angaben entsprechen nicht dem Spezifikationsbereich für eine bestimmte Produkteigenschaft. Diese Informationen sollen Ihnen lediglich eine Hilfe sein, nachdem Sie die beabsichtigte Nutzung angegeben haben. In keinem Fall ist damit eine Garantie seitens Flexcon in irgendeiner Form verbunden. Käufer von Flexcon-Produkten müssen in jedem Fall selbst prüfen, ob ein Material für den beabsichtigten Zweck geeignet ist. Vertriebspartner, Verkäufer oder Vertreter von Flexcon sind nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen abzugeben, die über das Vorstehende hinausgehen oder davon abweichen.

Fiche Technique

PharmCal® PM 150 C TC-249 V-95 (0.6-0.7) 142 POLY C-9

Film polyester transparent avec un top-coat pour impression traditionnelle avec un adhésif acrylique pharmaceutique permanent et un protecteur polyester transparent ultra lisse.

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| PharmCal® PM 150 C TC-249 V-95 (0.6-0.7) 142 POLY C-9 | TRANSPARENT | PET-CC16-7389S/17 |
|--|--------------------|-------------------|

PharmCal est une marque déposée Flexcon

| Propriétés Physiques Type* | Valeur Type | Unité | Méthode de Test |
|------------------------------|---------------------------|------------|--|
| FILM – PET | Epaisseur | 36 ± 10% | Micron ASTM D 3652 |
| | ADHESIF | Epaisseur | 17 ± 3 Micron ASTM D 3652 |
| ADHESIF | Adhésion sur : | N / 25mm | FTM 1 (72 heures) |
| | Acier | 10 | |
| | Verre | 11 | |
| | Acrylique | 11 | |
| PROTECTEUR | Cisaillement | 100 + | Heures FTM 8 (1 heure sur de l'acier avec un poids de 2kg) |
| | Tack | 280 | gram/ cm ² ASTM D 2979 |
| CONSTRUCTION COMPLETE | Température d'utilisation | -40 to 150 | °C |
| | Temp. d'application | 2 | °C |

Recommandation d'utilisation

Convient pour impression traditionnelle.

Recommandation de stockage

Le matériel est stable pour 2 ans dans des conditions de stockage à 21°C maximum et 50% d'humidité relative. Atmosphère humide, conditions de froid ou de chaud excessif à bannir.

Renseignements complémentaires :

Ce produit à une durée de vie en extérieur de 2 ans, dépendant du substrat sur lequel a été posée l'étiquette. Ce produit répond aux exigences de la norme REACH et RoHS. Une fiche IMDS est disponible à la demande.

* Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet de tests complémentaire pour toute validation de cahier des charges.

Performance et propriétés du produit - Toutes les informations décrites, les valeurs types, et les recommandations pour l'utilisation des produits Flexcon ne seront utilisées qu'à titre indicatif, elles ne reflètent pas les spécifications des propriétés particulières du produit. Ces informations ne vous sont communiquées que dans le but de vous aider dans vos recherches d'utilisation, elles ne constitueront en aucun cas une garantie de la part de Flexcon. Tout acheteur de produits Flexcon est responsable de l'adéquation du produit dans son application. Aucun distributeur, vendeur ou représentant de Flexcon n'est autorisé à donner une quelconque garantie ou une information supplémentaire ou contradictoire à celles décrites ci-dessus.