

Product Construction Sheet

THERMLfilm® PM 200 W TC-716 V-58 40W GL-9

This is a conventional & thermal transfer printable white polyester film, coated with a removable pressure sensitive acrylic adhesive and backed with a glassine release liner.

Note: This adhesive removes cleanly from most surfaces, however, application environments such as exposed high temperature conditions and certain surfaces such as vinyl, styrene, varnished wood, polycarbonate may cause increased adhesion and adhesive transfer. Removable adhesive properties must be verified in the end-use application.

THERMLfilm® PM 200 W TC-716 V-58 40W GL-9	WHITE	PET-DW79-6609S/22
--	--------------	-------------------

THERMLfilm is a registered trademark of FLEXcon.

Typical Physical Properties*		Typical Value	Unit	Test Method
FILM – PET	Thickness	50 ± 10%	Micron	ASTM D 3652
ADHESIVE	Thickness	22 ± 3	Micron	ASTM D 3652
	Adhesion from:		N / 25mm	FTM 1 (72 hour dwell)
	Stainless Steel	9		
	Glass	7		
	Acrylic	10		
	Shear	1+	Hours	FTM 8 (1 hour dwell on stainless steel with a 2kg weight)
	Probe Tack	340	gram/sq cm	ASTM D 2979
LINER	Thickness	56 ± 10%	Micron	ASTM D 3652
COMPLETE CONSTRUCTION	Service Temp	-40 to 150	°C	Removable adhesive properties must be verified in the end-use application
	Application Temp	10	°C	

Converting Recommendations

Suitable for conventional and thermal transfer printing with wax, combo en resin ribbons.

Storage Recommendations

Material is stable for two years stored at max 21 °C and 50% relative humidity. Damp conditions, excessive heat and/or freezing conditions should be avoided.

Additional Information

Expected exterior life dependant on substrate but label material is outdoor resistant for at least 2 years. Material meets REACH and RoHS requirements, IMDS data available upon request.

***All technical data presented should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.**

Product Performance and Suitability

All of the descriptive information, the typical data, and recommendations for the use of FLEXcon products shall be used only as a guide and do not reflect the specification range for any particular property of the product. Furnishing such information is merely an attempt to assist you after you have indicated your contemplated use and shall in no event constitute a warranty of any kind by FLEXcon. All purchasers of FLEXcon products shall be responsible for independently determining the suitability of the material for the purpose for which it is purchased. No distributor, salesman or representative of FLEXcon is authorized to give any warranty, guaranty or make any representation in addition to or contrary to the above.

22-Apr-22

Produkt Konstruktionsblatt

THERMLfilm® PM 200 W TC-716 V-58 40W GL-9

50µ starke weiße Polyesterfolie mit Druckvorbehandlung für konventionelle & Thermo-Transfer Bedruckung. Wiederablösbarer Acrylat Kleber und Glassine-Träger für Rollenware.

Hinweis: Dieser wieder-ablösbarer Kleber entfernt sauber von den meisten Oberflächen, jedoch Anwendungsumgebungen wie exponierte Hochtemperaturbedingungen und bestimmte Oberflächen wie Vinyl, Styrol, lackiertes Holz, Polycarbonat können zu erhöhter Haftung und Klebstoffübertragung führen. Wieder-ablösbare Klebeeigenschaften müssen in der Endanwendung überprüft werden.

THERMLfilm® PM 200 W TC-716 V-58 40W GL-9	WEISS	PET-DW79-6609S/22
--	--------------	-------------------

THERMLfilm ist eine eingetragene Marke von FLEXcon

Physikalische Eigenschaften*		Richtwert		Einheit	Testmethode
BASISFOLIE PET	Stärke	50	± 10%	Micron	ASTM D 3652
KLEBSTOFF	Stärke	22	± 3	Micron	ASTM D 3652
	Schälwerte:				
	Rostfreier Stahl	9		N / 25mm	FTM 1 (Modifiziert auf 72 h Kontaktzeit)
	Glas	7			
Acryl	10				
	Scherfestigkeit	1		Std.	FTM 8 (Verweilzeit 1 Std. auf Edelstahl mit einer Belastung von 2Kg)
	Anfangshaftung	340		gram/sq cm	ASTM D 2979
TRÄGER	Stärke	56	± 10%	Micron	ASTM D 3652
GESAMT-KONSTRUKTION	Temp. Bereich	-40 to 150		°C	Wieder-ablösbare Klebe- eigenschaften müssen in der Endanwendung überprüft werden.
	Verklebungstemperatur	10		°C	

Bedruckbarkeit

Geeignet für konventionelle Bedruckungsarten (Lösungsmittel, Wasser + UV Farben), sowie Thermo-Transfer mit Kombinations- und Harzbändern.

Lagerung

2 Jahre haltbar bei Lagerung bei maximal 21°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Lagerung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden.

Zusätzliche Informationen

Die erwartete Lebensdauer bei Außenanwendungen ist von den Verklebungsoberflächen abhängig, Etiketten-Material ist jedoch mindestens zwei Jahre witterungsbeständig.

Die Folie entspricht den REACH und RoHS-Anforderungen, IMDS-Daten verfügbar auf Anfrage.

****Die genannten technischen Daten sind nur als repräsentative oder typische Werte anzusehen und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.**

Produktleistung und -eignung

Sämtliche beschreibenden Informationen, typischen Daten und Empfehlungen zum Einsatz von FLEXcon-Produkten dienen ausschließlich zur Orientierung. Die Angaben entsprechen nicht dem Spezifikationsbereich für eine bestimmte Produkteigenschaft. Diese Informationen sollen Ihnen lediglich eine Hilfe sein, nachdem Sie die beabsichtigte Nutzung angegeben haben. In keinem Fall ist damit eine Garantie seitens FLEXcon in irgendeiner Form verbunden. Käufer von FLEXcon-Produkten müssen in jedem Fall selbst prüfen, ob ein Material für den beabsichtigten Zweck geeignet ist. Vertriebspartner, Verkäufer oder Vertreter von FLEXcon sind nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen abzugeben, die über das Vorstehende hinausgehen oder davon abweichen.

Fiche Technique

THERMLfilm® PM 200 W TC-716 V-58 40W GL-9

Film polyester blanc 50µ avec un top-coat pour impression traditionnelle & transfert thermique. Adhésif acrylique amovible et un protecteur glassine pour rouleaux.

Remarque : Cet adhésif s'enlève sans traces de la plupart des surfaces, cependant, les conditions d'utilisation tels que l'exposition à de hautes températures et l'application sur certaines surfaces telles que le vinyle, le styrène, le bois verni, le polycarbonate peuvent entraîner une augmentation de l'adhérence et un transfert d'adhésif. Prière de tester les propriétés de l'adhésif dans l'application finale.

THERMLfilm® PM 200 W TC-716 V-58 40W GL-9	BLANC	PET-DW79-6609S/22
--	--------------	-------------------

THERMLfilm est une marque déposée FLEXcon

Propriétés Physiques Type*	Valeur Type		Unité	Méthode de Test
FILM – PET	Épaisseur	50x ± 10%	Micron	ASTM D 3652
ADHESIF	Épaisseur	22 ± 3	Micron	ASTM D 3652
	Adhésion sur :			
	Acier Verre Acrylique	9 7 10	N / 25mm	FTM 1 (72 heures)
	Cisaillement	1	Heures	FTM 8 (1 heure sur de l'acier avec un poids de 2kg)
	Tack	340	gram/ cm ²	ASTM D 2979
PROTECTEUR	Épaisseur	56 ± 10%	Micron	ASTM D 3652
CONSTRUCTION COMPLETE	Température d'utilisation	-40 to 150	°C	Prière de tester les propriétés de l'adhésif dans l'application finale.
	Temp. d'application	10	°C	

Recommandation d'utilisation

Convient pour impression traditionnelle, et transfert thermique avec ruban combo et résine.

Recommandation de stockage

Le matériel est stable pour 2 ans dans des conditions de stockage à 21°C maximum et 50% d'humidité relative. Atmosphère humide, conditions de froid ou de chaud excessif à bannir.

Renseignements complémentaires :

Ce produit à une durée de vie en extérieur de 2 ans, dépendant du substrat sur lequel a été posée l'étiquette.

Ce produit répond aux exigences de la norme REACH et RoHS. Une fiche IMDS est disponible à la demande.

* Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet de tests complémentaire pour toute validation de cahier des charges.

Performance et propriétés du produit - Toutes les informations décrites, les valeurs types, et les recommandations pour l'utilisation des produits FLEXcon ne seront utilisées qu'à titre indicatif, elles ne reflètent pas les spécifications des propriétés particulières du produit. Ces informations ne vous sont communiquées que dans le but de vous aider dans vos recherches d'utilisation, elles ne constitueront en aucun cas une garantie de la part de FLEXcon. Tout acheteur de produits FLEXcon est responsable de l'adéquation du produit dans son application. Aucun distributeur, vendeur ou représentant de FLEXcon n'est autorisé à donner une quelconque garantie ou une information supplémentaire ou contradictoire à celles décrites ci-dessus.